

weber.floor 4936

Abstreusand 0,3 - 0,8 mm

Feinteilarm, abgestuft und getrockneter Kristallquarzsand zur Abstreuerung von Epoxidharzgrundierungen

Produktsteckbrief

— Abstreuen von Epoxidharzgrundierungen

Produktvorteile

— Körnung: 0,3 - 0,8 mm

Produktbeschreibung

weber.floor 4936 Abstreusand 0,3 - 0,8 mm ist ein werksmäßig hergestellter, feinteilarm, abgestuft und getrockneter Quarzsand.

Anwendungsgebiet

Mit **weber.floor 4936 Abstreusand 0,3-0,8 mm** werden frische Epoxidharzgrundierungen und Epoxidharzdampfbremsen vollsatt abgestreut. Durch die Abstreuerung wird der Haftverbund zu allen Folgebelägen sichergestellt. Weiterhin können durch die Einstreuung von **weber.floor 4936 Abstreusand 0,3 - 0,8 mm** in Reaktionsharzverlaufsbeschichtungen rutschsichere Oberflächen erzeugt werden. Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften

- Geprüfte Rutschsicherheit OS-8 System
- Sehr gleichmäßiges Körnungsband
- Härtegrad 7 nach Mohs-Skala
- Geringe Feinanteile
- Hohe Säurebeständigkeit
- Helle, gleichmäßige Farbe

Lagerung

Lagerung
Lagerbedingungen

mind. 5 Jahre
Das Material sollte trocken und kühl im ungeöffneten Originalgebinde gelagert werden.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

- Einzelheiten zur Untergrundvorbereitung sind den Technischen Merkblättern **weber.floor 4710 Grundierung EP** oder **weber.floor 4712 Grundierung EP sehr emissionsarm** zu entnehmen.

Verarbeitung

Verarbeitung:

- Möglichst senkrecht in die frische Epoxidharzgrundierung oder -beschichtung einwerfen.
- Nicht eingebundenen, überschüssigen Sand am nächsten Tag abkehren und Fläche absaugen.

weber.floor 4936

Abstreusand 0,3 - 0,8 mm

Allgemeine Hinweise

Die verarbeitungsrelevanten Daten wie z. B. Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen oder Untergrundvorbereitung sind den Technischen Datenblättern der jeweiligen Reaktionsharzbeschichtungen oder Grundierungen zu entnehmen.

Das Material unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Sack	25 Kilogramm	40 Säcke / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstraße 60 | 40549 Düsseldorf | Technikhotline Weber: 02254 605-22
www.de.weber | Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

Stand: 2026-07-15 | Seite: 2/2